Impulse Clic 55

Lames et dalles à clipser

Norme EN ISO 10582

Revêtement de sol 100 % PVC vierge hétérogène en lame et en dalle doté d'un système de verrouillage clipsable : UNICLIC® (clic traditionnel sur les grands côtés) - Välinge (clic 5G à plat sur les petits côtés). Chanfrein sur les 4 côtés selon les références.
La couche d'usure bénéficie d'un traitement PUR+ pour faciliter l'entretien.

PVC sans phtalate

PVC vierge recyclable

CLASSIFICATION	NORMES	UNITÉS	
Norme produit	EN ISO 10582		Revêtement de sol hétérogène
Classement Européen	EN ISO 10874	classe	23-33
Classement UPEC (lames 17,12 x 121,27 cm)	AT/DTA		U3 P3 E1/2* C2 - N° 12/17-1759_V2 * Selon le support
CARACTÉRISTIQUES	**NORMES**	**UNITÉS**	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 17,12 x 121,27 cm - 22,20 x 151 cm
			Dalle : 45,06 x 90,78 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,00
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55
Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe	T
Traitement de surface			Polyuréthane PUR+ / Vernis céramique
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	9 502 (22,20 x 151 cm) - 9 130 (17,12 x 121,27 cm et 45,06 x 90,78 cm)
PERFORMANCES	**NORMES**	**UNITÉS**	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,15
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc: ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	6 / 21* * avec sous-couche SECURA LVT CLIC 1,5 mm
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,10
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance au glissement	DIN 51130	groupe	R9
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe	DS (≥ 0,30°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		OK
Résistance thermique	EN 12667	m².K/W	0,019
Chauffage par le sol			Compatible plancher chauffant (max 27 °C)
Comportement électrique	EN 1815	kV	- 0,7 (antistatique)
ENVIRONNEMENT	**NORMES**	**UNITÉS**	
Emissions dans l'air : TVOC à 28 jours	EN 16516	µg/m3	< 100 (Classe A+)
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1		E1 (non détecté)
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE		Conforme

DESCRIPTION	
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions)

CONDITIONNEMENT	Lames 17,12 x 121,27 cm - carton de 8 lames = 1,66 m² Lames 22,20 x 151 cm - carton de 6 lames = 2,01 m² Dalles 45,06 x 90,78 cm - carton de 4 dalles = 1,63 m²

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS D'ENTRETIEN	Se référer au site : **www.liberty-floor.com**

RETAIL OFFICE HOTEL RESTAURANT HOME

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL

CE 01-SV-2013-0042 EN 14041 : 2004

EPD®

5G Compatible Välinge

DTA CC FAT DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION