

IMPULSE A COLLER 55



Classification	Normes	Unités	
Norme produit			NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		33-42
Caractéristiques	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 17,78x121,92 Dalle : 45,72x91,44
Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,5 mm
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	4,300 g/m ²
Performances	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,25 %
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Efficacité acoustique (bruit de choc: ΔL _w)	EN ISO 717-2	dB	3
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,1 mm
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918:2009	Cycles	25 000 (sans dommages) / type W
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	-0,2 kV, Antistatique
Résistance au glissement	DIN 51130	groupe	R10
Glissance (coef.)	EN 13893	μ	DS
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	ASTM F 925		Pas de changement
Traitement de surface			PU et Vernis Ceramic Antiscratch
Utilisation avec chauffage par le sol	NF EN 1264-2	Degré	Max 27°C
Environnement	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	ISO 16000-6	μg/m ³	A+
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	μg/m ³	Non détecté
REACH (règlement européen)			Conforme à la Norme en vigueur REACH 1907/2006/CE
Description			
Description du produit			Revêtement de sol hétérogène 100% PVC vierge sans phtalates en lames et en dalles. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien et un vernis ceramique antiscratch offrant une meilleure tenue dans le temps. Les plastifiants bio permettent une meilleure tenue à la lumière.
Conseils d'utilisation			Bureaux, locaux commerciaux et halls
Garantie			5 ans à usage commercial (selon conditions)
Conditionnement			Lames 17,78 cm x 121,92 cm - Cartons de 15 lames = 3,25 m ² Dalles 45,72 cm x 91,44 cm - Cartons de 9 dalles = 3,76 m ²
Mise en œuvre			Support plan, lisse, sec et sain Enduit de lissage classé P3 Collé avec une émulsion acrylique
Conseils d'entretien			Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc



DOP-
EN 14041 : 2004



Norme NF EN ISO 10582



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)