

DESCRIPTION

Épaisseur totale	EN ISO24346	mm	5.7		
Épaisseur couche d'usure	EN ISO24340	mm	0.4		
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	7000		
Format	EN ISO 24342	mm	229 X 1250	399 X 730	229 X 1492
Nombre de lames / dalles et m ² par boîte	-	-	7 / 2.0 m ²	7 / 2.04 m ²	7 / 2.39 m ²

CLASSIFICATION

Norme	-	-	EN ISO 10582		
Classement européen	EN ISO 10874	classe	23 – 32 - 41		
Classement Feu	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1		
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2		
Glissance humide (1)	DIN 51130	classe	R10		



PERFORMANCES

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0		
Groupe d'abrasion	-	-	T		
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I		
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0.10		
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	19		
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	80		
Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK		
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		
Solidité lumière	EN 105 - B02	degré	≥ 6		
Traitement de surface	-	-	Protecshield™		
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK		

ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10		
---------------------	-------------	--------------------	------	--	--

MARQUAGE CE

	EN 14041	-	
		-	