


Fiche technique O'TANTIK VECCHIO



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Essence : | Chêne |
| Produit : | O'Tantik Vecchio |
| Épaisseur : | 12 mm |
| Largeur : | 158 mm |
| Longueur : | 610 à 1830 mm |
| Parement de bois noble : | 3 mm / Chêne français |
| Support : | Contrelatté pin |
| Colis : | 2.313 m ² |
| Type : | Contrecollé monolame |
| Couleur : | Aspect bois brut, cérusé blanc |

| | |
|--|--|
| Texture : | Design volontairement vieilli, brossé, rabotté main, traits de scie, poinçonnements. |
| Finition : | Huile oxydative WOCA |
| Choix : | Rustique CD avec traces d'aubier possible, avec noeuds saons, fentes rebouchés noirs. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées. |
| Chanfreins : | 4 chanfreins martelés et irréguliers |
| Système d'assemblage : | Loc 5G |
| Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante loc 5F (DTU 51.11) |
| Salle de bain : | NON Compatible |
| Sol chauffant : | Compatible sur sol chauffant basse température et réversible si pose collée. |



CONTRE-COLLÉ



VIELLI RABOTÉ MAIN



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



CLICK À PLAT FLOTTANTE OU COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT ET RAFFRAISSANT SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|-----------------------|
| Densité : | 560 kg/m ³ |
| Classement au feu : selon norme NF-EN-14342 | Dfl-s1 |
| Niveau d'humidité : | 8 - 11% |
| Émission de formaldéhyde | E1 |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Emissions COV : | A |
| Résistance thermique : | 0,073 m ² ° k/W |
| Durabilité biologique : | Classe 1 |
| Résistance aux chocs : | Moyenne |

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Pour Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

