

Tanger

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtements de sol amortis à base de poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification résidentielle	EN ISO 10874	21 Modéré / Léger
Teneur en agent liant		Type I
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	1,50 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,15 mm
Poids total	ISO 23997	1100 g/m ²
Traitement de surface		X-treme
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0027-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Charges électrostatiques	EN 1815	Antistatique (< 2 kV)
Résistance thermique	ISO 10456	0,020 m ² •K/W
Teneur en pentachlorophénol		< 5 ppm
Émissions de formaldéhyde après 28 jours		E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	12 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 / R10
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Aucun dommage
Chauffage au sol		Compatible (température maximale de surface 27°C)
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,25 mm
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Label EMISSIONS - Décret n° 2011-321		A+
Sans phtalate		100% sans phtalate
Emissions COVT après 28 jours	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m ³)
Contenu recyclé		12 %
Classement BREEAM		A+
Dimensions*	Normes	Valeur Tarkett
Rouleau		2 x 30 m / 2 x 35 m 3 x 30 m / 3 x 35 m 4 x 30 m / 4 x 35 m

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures. (06/24).

*Les dimensions peuvent varier en fonction du design.

Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>.

Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.



Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e.mail : infodoc@tarkett.com

www.particuliers.tarkett.fr

