

CLASSIFICATION	NORMES	UNITÉS	
Norme produit	EN ISO 10582		Revêtement de sol hétérogène avec sous-couche intégrée
Classement Européen	EN ISO 10874	classe	23-33
CARACTÉRISTIQUES	NORMES	UNITÉS	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 17,78 x 121,28 cm - 23,49 x 151,76 cm
			Dalle : 45,08 x 90,80 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	6,00
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55
Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe	T
Traitement de surface			Polyuréthane PU
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	9820
PERFORMANCES	NORMES	UNITÉS	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,15
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	B _{f1} -s1
Efficacité acoustique (bruit de choc: ΔL _w)	EN ISO 717-2	dB	18
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,15
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Cycles	25000 (sans dommage)
Résistance déplacement d'un pied de meuble	EN 424		Sans dommage
Résistance au glissement	DIN 51130	groupe	R10
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe	DS (≥ 0,30°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		Bonne
Résistance thermique	EN 12667	m ² .K/W	0,041
Chauffage par le sol			Compatible plancher chauffant (max 27 °C)
Comportement électrique	EN 1815	kV	-0,2 (antistatique)
ENVIRONNEMENT	NORMES	UNITÉS	
Emissions dans l'air : TVOC à 28 jours	EN 16516	µg/m ³	< 100 (Classe A+)
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1		E1 (non détecté)
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE		Conforme

DESCRIPTION

Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions)

CONDITIONNEMENT

Lames 17,78 x 121,28 cm - carton de 10 lames = 2,15 m²
Dalles 45,08 x 90,80cm - carton de 4 dalles = 1,64 m²

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS D'ENTRETIEN